




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
297137	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.877	0.011	0.006	0.214	0.039	0.020	0.030	0.006	0.029	0.003	0.011	0.003
298326	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.833	0.012	0.010	0.193	0.027	0.025	0.022	0.009	0.029	0.003	0.008	0.003
298525	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.820	0.011	0.008	0.210	0.020	0.020	0.030	0.009	0.032	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
297137	260907496A	62.819 (KSI)	79.470 (KSI)	21(%)
297137	260907497A	63.857 (KSI)	79.821 (KSI)	22(%)
297137	260907533A	64.295 (KSI)	79.578 (KSI)	20(%)
297137	260907601A	62.783 (KSI)	79.787 (KSI)	21(%)
298326	260909400A	62.339 (KSI)	76.929 (KSI)	25(%)
298326	260909401A	62.971 (KSI)	77.302 (KSI)	23(%)
298525	260909532A	63.172 (KSI)	77.419 (KSI)	23(%)
298525	260909533A	62.234 (KSI)	76.596 (KSI)	22(%)
298525	260909624A	63.172 (KSI)	77.419 (KSI)	23(%)
298525	260909625A	62.234 (KSI)	76.596 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
297137	260907604B	14	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	7522	0000109505	000060	1001274590
298326	260909406A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001274590
298326	260909407A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001274590
298525	260909630A	15	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7522	0000109505	000030	1001274590

FIN DE DATOS