




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 26.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
298056	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.844	0.016	0.007	0.208	0.024	0.021	0.023	0.010	0.028	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
298056	260908933A	66.737(KSI)	79.550(KSI)	21(%)
298056	260908935A	67.151(KSI)	79.942(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
298056	260908943A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	7622	0000110017	000020	1001280403
298056	260908944A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	7622	0000110017	000020	1001280403
298056	260908946A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	7622	0000110017	000020	1001280403

FIN DE DATOS
--------------