




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 30.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
297962	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.849	0.014	0.006	0.187	0.030	0.024	0.025	0.009	0.028	0.005	0.008	0.004	
298810	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.852	0.010	0.004	0.218	0.026	0.025	0.023	0.005	0.036	0.004	0.005	0.003	
298813	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.849	0.012	0.006	0.203	0.019	0.015	0.021	0.004	0.030	0.005	0.007	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
297962	260909026A	67.838 (KSI)	79.579 (KSI)	22(%)
297962	260909027A	67.737 (KSI)	79.845 (KSI)	24(%)
297962	260909028A	67.838 (KSI)	79.579 (KSI)	22(%)
297962	260909197A	67.838 (KSI)	79.579 (KSI)	22(%)
297962	260909697A	67.838 (KSI)	79.579 (KSI)	22(%)
298810	261000170A	63.671 (KSI)	77.130 (KSI)	22(%)
298810	261000171A	65.564 (KSI)	78.573 (KSI)	21(%)
298813	261000182A	65.227 (KSI)	76.738 (KSI)	21(%)
298813	261000183A	59.822 (KSI)	71.023 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
297962	260909032A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7622	0000110017	000070	1001281616
298810	261000182A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7622	0000110017	000030	1001281616
298813	261000182A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7622	0000110017	000030	1001281616
298813	261000183A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	7622	0000110017	000030	1001281616

FIN DE DATOS