




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203436	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.879	0.020	0.006	0.227	0.036	0.025	0.023	0.010	0.035	0.005	0.008	0.003
297170	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.841	0.013	0.003	0.215	0.045	0.024	0.027	0.010	0.030	0.003	0.008	0.003
490913	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.877	0.015	0.009	0.229	0.027	0.031	0.025	0.005	0.050	0.002	0.008	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
203436	261003914A	56.214 (KSI)	73.895 (KSI)	24 (%)
203436	261003915A	56.346 (KSI)	73.818 (KSI)	23 (%)
297170	260907540A	66.329 (KSI)	79.242 (KSI)	20 (%)
297170	260907541A	66.111 (KSI)	79.159 (KSI)	20 (%)
297170	260907673A	60.053 (KSI)	79.076 (KSI)	20 (%)
490913	260905008A	61.761 (KSI)	78.060 (KSI)	21 (%)
490913	260905009A	64.670 (KSI)	78.729 (KSI)	20 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203436	261003915A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7522	0000109505	000070	1001319359
203436	261003917A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	7522	0000109505	000070	1001319359
297170	260907544E	10	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	8171	0000112423	000010	1001319359
490913	260905014A	32	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	8171	0000112423	000010	1001319359

FIN DE DATOS