




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 03.03.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
200473	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.858	0.014	0.004	0.215	0.028	0.015	0.021	0.004	0.027	0.005	0.009	0.004
200476	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.847	0.014	0.006	0.213	0.020	0.020	0.018	0.003	0.028	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
200473	261000667A	61.310 (KSI)	75.793 (KSI)	23 (%)
200473	261000668A	62.221 (KSI)	76.580 (KSI)	24 (%)
200476	261000715A	64.027 (KSI)	77.040 (KSI)	23 (%)
200476	261000716A	62.962 (KSI)	76.752 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
200473	261000675A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7829	0000110885	000110	1001293610
200476	261000722A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7829	0000110885	000110	1001293610
200476	261000723D	8	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7829	0000110885	000110	1001293610
200476	261000725A	18	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	7829	0000110885	000110	1001293610

FIN DE DATOS