




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 18.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
101479	ASTM A-36/A-572-50	0.173	0.889	0.019	0.007	0.229	0.016	0.026	0.021	0.004	0.030	0.003	0.008	0.003
101480	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.865	0.021	0.007	0.213	0.019	0.020	0.021	0.003	0.029	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
101479	261002152A	56.868 (KSI)	74.913 (KSI)	24(%)
101479	261002153A	58.908 (KSI)	76.525 (KSI)	23(%)
101480	261002162A	56.614 (KSI)	74.408 (KSI)	23(%)
101480	261002163A	57.608 (KSI)	75.211 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
101479	261002153A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	7829	0000110885	000060	1001295745
101479	261002154A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	7829	0000110885	000060	1001295745
101480	261002168A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	7829	0000110885	000060	1001295745

FIN DE DATOS