




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.03.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
100188	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.857	0.017	0.005	0.224	0.016	0.019	0.019	0.003	0.033	0.005	0.007	0.003
100820	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.831	0.019	0.008	0.222	0.022	0.018	0.019	0.004	0.035	0.003	0.008	0.003
200196	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.843	0.021	0.007	0.221	0.020	0.029	0.022	0.004	0.037	0.004	0.007	0.003
297961	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.831	0.016	0.008	0.235	0.027	0.024	0.022	0.010	0.034	0.004	0.008	0.004
297963	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.836	0.018	0.004	0.195	0.034	0.025	0.021	0.009	0.029	0.005	0.007	0.003
297964	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.847	0.013	0.005	0.198	0.024	0.020	0.020	0.009	0.036	0.005	0.007	0.003
297965	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.860	0.012	0.004	0.212	0.028	0.024	0.020	0.009	0.032	0.003	0.008	0.003


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
100188	261000347A	61.893(KSI)	76.482(KSI)	23(%)
100188	261000348A	62.375(KSI)	76.974(KSI)	24(%)
100820	261001713A	54.859(KSI)	74.026(KSI)	21(%)
100820	261001714A	55.792(KSI)	74.171(KSI)	22(%)
200196	261000278A	62.238(KSI)	76.794(KSI)	21(%)
200196	261000279A	65.202(KSI)	78.596(KSI)	22(%)
200196	261000341A	62.238(KSI)	76.794(KSI)	21(%)
297961	260908741A	61.854(KSI)	79.877(KSI)	23(%)
297961	260908742A	62.213(KSI)	79.632(KSI)	22(%)
297961	260909024A	62.213(KSI)	79.632(KSI)	22(%)
297961	260909193A	61.854(KSI)	79.877(KSI)	23(%)
297961	260909712A	61.854(KSI)	79.877(KSI)	23(%)
297963	260909023A	68.944(KSI)	79.888(KSI)	23(%)
297963	260909024A	66.800(KSI)	79.947(KSI)	21(%)
297963	260909033A	68.944(KSI)	79.888(KSI)	23(%)
297963	260909192A	68.944(KSI)	79.888(KSI)	23(%)
297964	260909070A	68.202(KSI)	79.703(KSI)	21(%)
297964	260909071A	64.580(KSI)	79.232(KSI)	23(%)
297965	260909015A	65.471(KSI)	79.732(KSI)	21(%)
297965	260909016A	69.128(KSI)	78.199(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
100188	261000348A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001298323
100820	261002138A	1	6.0000	6.0000	12.2000	22.320	7522	0000109505	000090	1001298323
200196	261000343A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001298323

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0150374



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.03.2010	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
200196	261000344A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	7905	0000111325	000030	1001298323
297961	261002140A	7	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001298323
297963	261002140A	7	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001298323
297964	261002140A	7	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001298323
297965	261002140A	7	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001298323

FIN DE DATOS