




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.03.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
101836	ASTM A-36/A-572-50	0.173	0.867	0.017	0.008	0.190	0.015	0.018	0.018	0.004	0.036	0.003	0.007	0.004
101839	ASTM A-36/A-572-50	0.173	0.870	0.018	0.007	0.210	0.017	0.024	0.018	0.003	0.045	0.005	0.010	0.003
101854	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.861	0.019	0.005	0.224	0.024	0.021	0.020	0.003	0.032	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
101836	261002483A	60.172(KSI)	73.544(KSI)	23(%)
101836	261002484A	60.541(KSI)	73.769(KSI)	22(%)
101836	261002556A	60.172(KSI)	73.544(KSI)	23(%)
101839	261002498A	58.257(KSI)	73.707(KSI)	23(%)
101839	261002499A	58.851(KSI)	73.626(KSI)	24(%)
101839	261002566A	58.257(KSI)	73.707(KSI)	23(%)
101854	261002522A	63.766(KSI)	74.394(KSI)	23(%)
101854	261002524A	64.239(KSI)	73.668(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
101836	261002575A	39	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001299359
101839	261002571A	39	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001299359
101839	261002572A	39	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001299359
101854	261002572A	39	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000090	1001299359

FIN DE DATOS