




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
200971	ASTM A-36/A-572-50	0.148	0.837	0.015	0.012	0.211	0.020	0.028	0.022	0.010	0.031	0.003	0.008	0.003
201745	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.843	0.017	0.008	0.217	0.033	0.016	0.019	0.004	0.030	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
200971	261001569A	60.176 (KSI)	74.260 (KSI)	23(%)
200971	261001570A	62.507 (KSI)	75.008 (KSI)	21(%)
201745	261002413A	57.687 (KSI)	73.669 (KSI)	23(%)
201745	261002414A	58.147 (KSI)	74.051 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
200971	261001570A	12	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	7905	0000111325	000100	1001298773
200971	261001571A	12	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	7905	0000111325	000100	1001298773
201745	261002422A	24	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	7829	0000110885	000020	1001298773

FIN DE DATOS
