




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
101857	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.860	0.027	0.004	0.223	0.015	0.026	0.020	0.004	0.030	0.005	0.007	0.004
101860	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.855	0.017	0.006	0.227	0.012	0.018	0.016	0.003	0.029	0.005	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
101857	261002626A	53.729 (KSI)	73.817 (KSI)	25 (%)
101857	261002627A	53.806 (KSI)	73.833 (KSI)	26 (%)
101860	261002656A	51.961 (KSI)	74.163 (KSI)	22 (%)
101860	261002657A	53.693 (KSI)	72.836 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
101857	261002634A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	7829	0000110885	000100	1001300325
101860	261002661A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	7829	0000110885	000100	1001300325
101860	261002662A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	7829	0000110885	000100	1001300325

FIN DE DATOS														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--