




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
102626	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.840	0.021	0.007	0.221	0.014	0.025	0.019	0.004	0.032	0.004	0.005	0.003
102690	ASTM A-36/A-572-50	0.168	0.860	0.018	0.004	0.237	0.014	0.017	0.019	0.006	0.024	0.005	0.007	0.004
401054	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.871	0.015	0.004	0.245	0.016	0.023	0.024	0.004	0.036	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
102626	261002966A	56.999(KSI)	72.966(KSI)	23(%)
102626	261002967A	56.654(KSI)	73.410(KSI)	24(%)
102690	261003046A	52.892(KSI)	72.548(KSI)	27(%)
102690	261003047A	53.812(KSI)	72.805(KSI)	25(%)
401054	261002913A	57.920(KSI)	74.110(KSI)	25(%)
401054	261002914A	58.253(KSI)	74.410(KSI)	24(%)
401054	261002992A	58.138(KSI)	74.916(KSI)	22(%)
401054	261003045A	55.938(KSI)	74.706(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
102626	261002974A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	7905	0000111325	000050	1001309532
102626	261002975A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	7905	0000111325	000050	1001309532
102690	261003046A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	7905	0000111325	000060	1001309532
401054	261003046A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	7905	0000111325	000060	1001309532

FIN DE DATOS