




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203060	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.832	0.016	0.005	0.215	0.014	0.019	0.019	0.008	0.031	0.003	0.009	0.004
401237	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.859	0.012	0.005	0.252	0.025	0.028	0.026	0.006	0.034	0.003	0.007	0.003
401238	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.854	0.017	0.004	0.218	0.018	0.029	0.021	0.006	0.026	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
203060	261003694A	62.043 (KSI)	77.554 (KSI)	25 (%)
203060	261003695A	65.360 (KSI)	78.628 (KSI)	24 (%)
401237	261003627A	54.530 (KSI)	72.876 (KSI)	25 (%)
401237	261003628A	55.189 (KSI)	72.404 (KSI)	26 (%)
401238	261003555A	56.459 (KSI)	74.606 (KSI)	22 (%)
401238	261003556A	57.200 (KSI)	75.400 (KSI)	21 (%)
401238	261003638A	57.200 (KSI)	75.400 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203060	261003703A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7905	0000111325	000070	1001315007
401237	261003632A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	7905	0000111325	000120	1001315007
401238	261003639A	8	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	7905	0000111325	000120	1001315007

FIN DE DATOS