




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203442	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.887	0.017	0.010	0.205	0.015	0.019	0.018	0.008	0.035	0.003	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
203442	261003866A	53.496 (KSI)	71.049 (KSI)	26 (%)
203442	261003867A	52.711 (KSI)	69.464 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203442	261003867A	15	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	8171	0000112423	000030	1001319038
203442	261003868A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	8171	0000112423	000030	1001319038
203442	261003869A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	8171	0000112423	000030	1001319038

FIN DE DATOS