




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203805	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.838	0.020	0.006	0.243	0.020	0.020	0.019	0.005	0.023	0.005	0.007	0.004
203806	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.834	0.021	0.006	0.210	0.022	0.019	0.019	0.004	0.031	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
203805	261004482A	64.010 (KSI)	75.968 (KSI)	24(%)
203805	261004483A	64.014 (KSI)	76.746 (KSI)	25(%)
203805	261004557A	64.177 (KSI)	76.499 (KSI)	23(%)
203806	261004490A	64.129 (KSI)	79.093 (KSI)	23(%)
203806	261004491A	64.706 (KSI)	79.317 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203805	261004485A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000050	1001324627
203805	261004490A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000050	1001324627
203806	261004490A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000050	1001324627
203806	261004494A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000050	1001324627
203806	261004495A	36	10.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000050	1001324627

FIN DE DATOS