




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 30.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203798	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.848	0.020	0.008	0.223	0.013	0.016	0.015	0.010	0.036	0.005	0.006	0.004
203799	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.828	0.021	0.008	0.180	0.022	0.024	0.016	0.010	0.029	0.005	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
203798	261004525A	66.751(KSI)	78.387(KSI)	22(%)
203798	261004526A	64.493(KSI)	77.878(KSI)	21(%)
203798	261004528A	64.058(KSI)	79.420(KSI)	23(%)
203799	261004532A	66.711(KSI)	76.074(KSI)	22(%)
203799	261004533A	62.454(KSI)	76.594(KSI)	22(%)
203799	261004596A	62.463(KSI)	77.335(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203798	261004527A	40	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	8407	0000113577	000020	1001338794
203798	261004529A	40	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	8407	0000113577	000020	1001338794
203798	261004532A	40	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	8407	0000113577	000020	1001338794
203799	261004532A	40	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	8407	0000113577	000020	1001338794

FIN DE DATOS