




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203815	ASTM A-36/A-572-50	0.148	0.835	0.011	0.007	0.206	0.020	0.019	0.019	0.008	0.036	0.003	0.007	0.004
297172	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.810	0.018	0.008	0.191	0.038	0.025	0.019	0.010	0.035	0.004	0.007	0.004
297173	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.887	0.011	0.005	0.189	0.051	0.027	0.028	0.011	0.031	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
203815	261004585A	62.060 (KSI)	76.121 (KSI)	24 (%)
203815	261004586A	62.634 (KSI)	77.685 (KSI)	23 (%)
297172	260907552A	67.954 (KSI)	79.182 (KSI)	20 (%)
297172	260907553A	68.012 (KSI)	78.476 (KSI)	20 (%)
297172	260907678A	63.428 (KSI)	79.942 (KSI)	23 (%)
297172	260907679A	62.625 (KSI)	78.006 (KSI)	21 (%)
297173	260907557A	67.118 (KSI)	79.467 (KSI)	20 (%)
297173	260907558A	64.001 (KSI)	77.794 (KSI)	22 (%)
297173	260907684A	57.880 (KSI)	76.934 (KSI)	22 (%)
297173	260907685A	59.654 (KSI)	77.220 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203815	261004586A	32	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	8407	0000113577	000040	1001339819
297172	260907553A	32	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	8407	0000113577	000030	1001339819
297173	260907561A	32	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	8407	0000113577	000030	1001339819

FIN DE DATOS