




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
203801	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.841	0.014	0.005	0.217	0.015	0.020	0.018	0.012	0.028	0.003	0.008	0.004
203804	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.836	0.018	0.009	0.215	0.024	0.021	0.021	0.009	0.050	0.003	0.007	0.004
297170	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.841	0.013	0.003	0.215	0.045	0.024	0.027	0.010	0.030	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
203801	261004547A	66.460 (KSI)	77.435 (KSI)	21(%)
203801	261004548A	66.844 (KSI)	78.183 (KSI)	20(%)
203801	261004566A	62.360 (KSI)	75.618 (KSI)	23(%)
203801	261004567A	58.609 (KSI)	74.862 (KSI)	22(%)
203804	261004553A	62.742 (KSI)	74.692 (KSI)	23(%)
203804	261004554A	62.336 (KSI)	75.523 (KSI)	22(%)
203804	261004609A	62.693 (KSI)	75.917 (KSI)	21(%)
297170	260907540A	66.329 (KSI)	79.242 (KSI)	20(%)
297170	260907541A	66.111 (KSI)	79.159 (KSI)	20(%)
297170	260907673A	60.053 (KSI)	79.076 (KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
203801	261004550A	40	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	8407	0000113577	000020	1001340575
203804	261004554A	40	10.0000	4.0000	12.2000	22.320	8407	0000113577	000020	1001340575
297170	260907545A	32	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	8407	0000113577	000030	1001340575

FIN DE DATOS