




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
191906	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.860	0.024	0.004	0.230	0.020	0.020	0.020	0.006	0.025	0.005	0.007	0.005
191907	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.850	0.016	0.004	0.230	0.020	0.020	0.020	0.006	0.029	0.003	0.007	0.004
288343	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.009	0.005	0.237	0.020	0.020	0.020	0.006	0.034	0.002	0.006	0.003
292033	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.016	0.009	0.195	0.030	0.020	0.030	0.007	0.028	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
191906	260901797A	57.568 (KSI)	76.277 (KSI)	22 (%)
191906	260901798A	58.607 (KSI)	77.497 (KSI)	24 (%)
191907	260901804A	56.847 (KSI)	75.955 (KSI)	23 (%)
191907	260901805A	57.877 (KSI)	77.170 (KSI)	25 (%)
288343	260816408A	62.387 (KSI)	76.906 (KSI)	22 (%)
288343	260816409A	64.251 (KSI)	78.118 (KSI)	21 (%)
292033	260901784A	59.941 (KSI)	79.764 (KSI)	20 (%)
292033	260901785A	59.000 (KSI)	79.603 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
191906	260901797A	18	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	7622	0000110017	000090	1001343863
191907	260901807A	18	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	7622	0000110017	000090	1001343863
288343	260816409A	15	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	7622	0000110017	000090	1001343863
292033	260901797A	18	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	7622	0000110017	000090	1001343863

FIN DE DATOS