




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205404	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.852	0.018	0.009	0.231	0.017	0.022	0.019	0.006	0.034	0.003	0.005	0.004
205407	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.858	0.020	0.008	0.208	0.038	0.022	0.018	0.005	0.030	0.003	0.006	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
205404	261006183A	63.846 (KSI)	77.726 (KSI)	21 (%)
205404	261006184A	64.601 (KSI)	77.577 (KSI)	22 (%)
205407	261006180A	64.318 (KSI)	79.161 (KSI)	25 (%)
205407	261006181A	61.946 (KSI)	78.538 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
205404	261006184A	33	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	8407	0000113577	000090	1001347022
205407	261006181A	33	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	8407	0000113577	000090	1001347022
205407	261006182A	33	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	8407	0000113577	000090	1001347022

FIN DE DATOS
