




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205401	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.874	0.012	0.006	0.236	0.015	0.016	0.017	0.005	0.033	0.002	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
205401	261006169A	54.383 (KSI)	74.933 (KSI)	24 (%)
205401	261006170A	55.689 (KSI)	75.757 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
205401	261006171A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	8407	0000113577	000100	1001347088
205401	261006174A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	8407	0000113577	000100	1001347088
205401	261006176A	27	12.0000	4.0000	12.2000	32.736	8407	0000113577	000100	1001347088

FIN DE DATOS