




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.08.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
105228	ASTM A-36/A-572-50	0.173	0.891	0.021	0.007	0.248	0.035	0.037	0.023	0.007	0.035	0.002	0.008	0.003
105229	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.844	0.017	0.006	0.213	0.027	0.024	0.019	0.007	0.031	0.001	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
105228	261006616A	63.507 (KSI)	78.883 (KSI)	21 (%)
105228	261006617A	62.087 (KSI)	77.279 (KSI)	20 (%)
105229	261006626A	63.668 (KSI)	76.125 (KSI)	21 (%)
105229	261006627A	63.747 (KSI)	75.275 (KSI)	22 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
105228	261006624A	33	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	7829	0000110885	000080	1001350184
105228	261006626A	33	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	7829	0000110885	000080	1001350184
105229	261006626A	33	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	7829	0000110885	000080	1001350184
105229	261006627A	33	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	7829	0000110885	000080	1001350184
105229	261006628A	33	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	7829	0000110885	000080	1001350184

FIN DE DATOS