




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.08.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205766	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.876	0.016	0.004	0.235	0.024	0.029	0.021	0.010	0.029	0.003	0.012	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
205766	261006874A	60.448 (KSI)	77.268 (KSI)	26 (%)										
205766	261006875A	60.814 (KSI)	77.306 (KSI)	24 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
205766	261006876A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8407	0000113577	000060	1001351175				
205766	261006877A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8407	0000113577	000060	1001351175				
205766	261006878A	21	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8407	0000113577	000060	1001351175				
FIN DE DATOS														