

CLIENTE / Customer / Client

PLESA ANAHUAC Y CIA S. S.A.C.V.
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS, 66-0
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN
54940 TULTITLAN-EDO. DE MEXICO

CERTIFICADO DE INSPECCION

Works Certificate - Certificat d'Usine

DIN 50049 / 3.1.B
EN 10204 / 3.1.B

FECHA: 30/03/2005

N.º 100040

HOJA: 1

N.º: 922164

ULMA FORJA, S.COOP.



ULMA

PRODUCTO

BRIDAS

SU PEDIDO N.º
Your Order No. 300000014 (10.01.05)
Votre Cde. N.º

DE
of - de 20/01/2005

Certified acc. PED 97/23/EC
by TÜV Rheinland
N.º 01 202 EQ 02 7443

Bº Zubillaga, 3 - Apdo. 14
20560 ONATI (Gipuzkoa) SPAIN
Tel.: 34 - 943 780552
Tel.: 34 - 943 781808
E-mail: forja@forjng.ulma.es

NORMAS APLICABLES

ASME B16.5-96

MATERIAL CORRESPONDIENTE

ASTMA105N-02
ASME SA105N

MODO DE FUSION (*)

NACE MR-01-75/03

Steel Making - Elaboration de l'acier
E = Elec. Y = Oxígeno básico

DEPARTAMENTO GARANTÍA CALIDAD
Section



45397


PARTIDA Item Poste	CANTIDAD Quantity Quantité	DESCRIPCION Description Description	OBSERVACIONES Remarks Observations (*)	COLADA N.º Heat No N.º Coulee	RESISTENCIA T. Strength Resist Rupt N/mm2	LIMITE ELAST. Yield Point Limite Elast. N/mm2	ALARGAM. Elongation Allongement Lo. 4 d %	ESTRICCION Reduction A Striction %	RESILENCIA Impact test Resilience Joules	MEDIA Average Moyenne	TEMPERATURA TEMPERATURE °C	DUREZA Hardness Dureté HB
1	40	SO 16 150LB RF A105N	NE	79R4	512	342	33,60	67,00				149
2	216	SO 10 150LB RF A105N	NE	77A5	521	311	31,30	63,60				151
2	72	SO 10 150LB RF A105N	NE	79A5	515	321	32,00	65,30				150
5	60	BLIND 2 300LB RF A105N	NE	381A4	512	316	32,60	65,00				150
6	30	BLIND 4 300LB RF A105N	NE	49A5	515	313	32,50	64,00				150
7	36	BLIND 8 300LB RF A105N	NE	370A4	518	321	32,60	65,70				151

COMPOSICION QUIMICA - STEEL MARKER'S - ANALYSE CHIMIQUE

COLADA N.º Heat No N.º Coulee	C %	SI %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Mo %	Nb %	V %	Cu %	CEQ %
370A4	0.180	0.300	0.800	0.016	0.001	0.130	0.180	0.040	0.007	0.002	0.320	0.381
381A4	0.210	0.300	1.090	0.016	0.027	0.020	0.010	0.002	0.001	0.002	0.240	0.413
49A5	0.180	0.270	0.850	0.023	0.005	*0.080	0.120	0.030	0.007	0.001	0.370	0.377
77A5	0.180	0.290	0.810	0.014	0.004	0.130	0.140	0.030	0.007	0.002	0.340	0.379
79A5	0.180	0.290	0.850	0.028	0.010	0.190	0.120	0.030	0.007	0.002	0.390	0.400
79R4	0.160	0.230	1.170	0.013	0.004	0.090	0.120	0.060	0.001	0.002	0.290	0.413

- Las dimensiones y la condición superficial se hallaron satisfactorias
- Dimension and surface condition were found acceptable
- Les dimensions et états de surface sont satisfaisants
- Los materiales citados cumplen las normas aplicables
- Manufacturing requirements are satisfied
- Les normes applicables sont respectées

EL INSPECTOR
Works Inspector - L'inspecteur



(*) OBSERVACIONES: N.º NORMALIZADO A 900 C Y ENFRIADO EN AIRE EN CALMA

Remarks
Observations

